

VITRIX BC est un vitrificateur pour parquet à deux composants en phase solvant, à base de résine polyuréthanne spécialement choisie pour apporter la souplesse et la résistance à l'usure, nécessaires à la protection et à l'embellissement des parquets. Grâce à des performances exceptionnelles dues à une très haute élasticité permettant de s'adapter aux variations dimensionnelles du support, sans risque de faïençage, alliée à une excellente dureté et à une très bonne adhérence, **VITRIX BC** pourra être appliqué sur tous les types de parquets, qu'ils soient à usage intensif ou soumis à des sollicitations sévères.
Existe en : SATINÉ.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ **Préparation du support :** Appliquer sur bois poncé, propre, sec (humidité < 10 %), exempt de traces de cire, de lessive ou de salissures, à une température comprise entre 10°C et 25°C.

  Pour une parfaite préparation du support, effectuer un ponçage à "blanc" du parquet suivi d'une finition à l'abrasif (grain 100 ou 120), puis dépoussiérer soigneusement.

- ✓ **Mise en œuvre :**
  - Bien agiter avant dosage.
  - Ajouter 1 partie de durcisseur à 1 partie de vitrificateur **VITRIX BC**.
  - Bien mélanger, attendre 5 à 10 minutes (temps de mûrissement), et utiliser dans les 4 heures.
  - **VITRIX BC** sera appliqué en 2 ou 3 couches, à la brosse ou au rouleau, avec un léger égrenage entre chaque couche (abrasif 100 ou 120) suivi d'un dépoussiérage soigneux.
    Séchage entre couches : 3 heures.

  *Dans certains cas, il sera préférable d'utiliser **VITRIX FOND DUR BC** en première couche (séchage rapide 30 min) sur des supports tels que : PITCHPIN / bois résineux / bois exotique et tous bois poreux. Appliquer en couches régulières : la première étant toujours plus garnie, par bandes successives, en se plaçant face à la lumière. Commencer par le côté opposé à la porte et reculer jusqu'à celle-ci. Pour des parquets très sollicités, une troisième couche est conseillée.*

DONNÉES TECHNIQUES :

- DENSITÉ	1,05 kg / L
- VISCOSITÉ (COUPE AFNOR N°4 à 20 °C)	55 s
- SÉCHAGE :	
HORS POUSSIÈRE	30 min
HORS TOUCHER	1 H
ÉGRENABLE / RECOUVRABLE	2 – 3 H
TRAFIC MOYEN	24 H
- RENDEMENT	10 – 12 m²/L

- POINT ÉCLAIR	- 4°C
- EXTRAIT SEC (en poids)	52 %
- DURETÉ (Pendule de Persoz)	250 s
- RÉSISTANCE A L'ABRASION (Taber abraser)	19 mg
- RÉSISTANCE AUX CHOCS (mouton de 1 kg)	20 cm
- RÉSISTANCE A LA RAYURE	9 H
- SENSIBILITÉ AUX PRODUITS MÉNAGERS	BONNE

NE PAS RECOUVRIR (Tapis, Carpette…) LE PARQUET VITRIFIÉ PENDANT LES 10 PREMIERS JOURS QUI SUIVENT L' APPLICATION.

- ✓ **Nettoyage et dilution :** DILUANT VITRIX BC
- ✓ **Conditionnement :** Kit de 5 L, Kit de 10 L
- ✓ **Hygiène et sécurité :** Etiquetage européen
  Produit réglementé : FACILEMENT INFLAMMABLE
  Consulter la fiche de données de sécurité
- ✓ **Stockage :** Il est recommandé de stocker le **VITRIX BC** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version n°1 du 15/12/2009

Z.A. du Gifard 3 – B.P. 58 - 35410 DOMLOUP - ☎ 02 99 37 79 00 - 📠 02 99 37 70 62 - e-mail : accueil@dpe.fr - site : **www.dpe.fr**